


窯業・釉薬原料シリーズ 鼠石灰

品質特性		
全水分	(wt%)	4.77
E C	(μ s/cm)	42.7
P H		9.7

累積粒度分布	
1 μ %	13.70
1.5 μ %	21.39
2 μ %	27.41
3 μ %	37.45
4 μ %	45.33
6 μ %	56.87
8 μ %	66.07
12 μ %	79.89
16 μ %	88.32
24 μ %	95.66
32 μ %	98.77
48 μ %	99.95
64 μ %	100.00
96 μ %	100.00
平均粒径 (μ m)	4.73

化学組成	
SiO ₂	0.39%
Al ₂ O ₃	0.17%
Fe ₂ O ₃	0.05%
TiO ₂	<0.01%
CaO	55.32%
MgO	0.41%
K ₂ O	0.01%
Na ₂ O	<0.01%
Ig. loss	43.44%

※上記の数値は代表値であり、保証値ではありません。



※上図の粒度分布はレーザー解析式粒度分布計にて測定したものです。
本製品中には微量の微細・粗大粒子が含まれております。