

高純度溶融石英フィラー M. Quartzシリーズ F-160

品質特性		
全水分	(wt%)	0.16
E C	(μ s/cm)	1.7
P H		6.6
フルイ残渣		
180 μ mON		0.0
150 μ mON		0.0
75 μ mON		35.9
45 μ mON		29.7
45 μ mUnder		34.3

累積粒度分布		
1 μ %		0.38
1.5 μ %		0.86
2 μ %		1.46
3 μ %		2.67
4 μ %		3.76
6 μ %		5.84
8 μ %		7.64
12 μ %		10.62
16 μ %		13.06
24 μ %		17.87
32 μ %		23.63
48 μ %		35.65
64 μ %		48.19
96 μ %		74.40
128 μ %		90.90
192 μ %		99.53
平均粒径	(μ m)	66.19

化学組成		
SiO ₂		99.96%
Al ₂ O ₃		120
Fe ₂ O ₃		45
TiO ₂		9.6
CaO		19
MgO		4.1
K ₂ O		14
Na ₂ O		18
Ig. loss		130

(ppm)

※上記の数値は代表値であり、保証値ではありません。