


## 高純度溶融石英フィラー M. Quartzシリーズ F-40

品質特性		
全水分	(wt%)	0.28
E C	( $\mu$ s/cm)	2.0
P H		5.3
フルイ残渣		
180 $\mu$ mON		0.0
150 $\mu$ mON		0.0
75 $\mu$ mON		0.0
45 $\mu$ mON		0.1
45 $\mu$ mUnder		99.9

累積粒度分布	
1 $\mu$ %	5.91
1.5 $\mu$ %	12.16
2 $\mu$ %	18.86
3 $\mu$ %	30.68
4 $\mu$ %	39.44
6 $\mu$ %	51.76
8 $\mu$ %	60.56
12 $\mu$ %	74.29
16 $\mu$ %	85.13
24 $\mu$ %	97.33
32 $\mu$ %	99.84
48 $\mu$ %	100.00
64 $\mu$ %	100.00
96 $\mu$ %	100.00
平均粒径	( $\mu$ m)
	5.67

化学組成	
SiO <sub>2</sub>	99.60%
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1900
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	60
TiO <sub>2</sub>	22
CaO	73
MgO	46
K <sub>2</sub> O	48
Na <sub>2</sub> O	44
Ig. loss	1500
	(ppm)

※上記の数値は代表値であり、保証値ではありません。



※上図の粒度分布はレーザー解析式粒度分布計にて測定したものです。  
本製品中には微量の微細・粗大粒子が含まれております。