

高純度溶融石英ファイラー M. Quartzシリーズ L-105

フルイ残渣	
150 μ mON	0.0
106 μ mON	0.0
75 μ mON	14.3
45 μ mON	33.3
45 μ mUnder	52.3

累積粒度分布	
1 μ %	0.44
1.5 μ %	1.16
2 μ %	2.11
3 μ %	4.10
4 μ %	5.94
6 μ %	9.40
8 μ %	12.42
12 μ %	17.48
16 μ %	21.70
24 μ %	29.70
32 μ %	38.19
48 μ %	53.51
64 μ %	68.36
96 μ %	91.76
128 μ %	98.92
192 μ %	100.00
平均粒径 (μ m)	44.14

化学組成	
SiO ₂	99.93%
Al ₂ O ₃	170
Fe ₂ O ₃	83
TiO ₂	10
CaO	21
MgO	5.5
K ₂ O	14
Na ₂ O	19
Ig. loss	300

(ppm)

※上記の数値は代表値であり、保証値ではありません。